



Gebrauchsfertiger, heller, diffusionsoffener Flächenspachtel

Einsatzgebiete:

- auf Vivo Feuchteschutzplatte (Opticlina)
- zur Verspachtelung und Egalisierung der Stoßfugenbereiche
- zum Fixieren von korrosionsfreien Eckschutzschienen
- zur Beschichtung mineralischer Untergründe im Innenbereich

Eigenschaften:

- diffusionsoffen, kapillar leitend
- hydraulisch erhärtend
- hoch alkalisch, vergütet
- spannungsarm
- leicht verarbeitbar
- chromatarm gemäß TRGS 613

Technische Daten:

- Farbe: weiß
- Mischverhältnis: ca. 10 l Wasser auf 20 kg Spachtelmasse
- Bindemittelbasis: Portlandzement (weiß), Kalkhydrat
- Schüttdichte: ca. 1,05 kg/dm³
- pH – Wert: ca. 11,5
- Verbrauch: ca. 0,5 kg/m² bei Fugenverspachtelung
ca. 1,5 kg/m² bei 1 mm Schichtstärke
- Auftragsstärke: 1 bis 4 mm
- Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte)
- Verarbeitungstemperatur: 8 – 25 °C (mindestens 72 Stunden lang)
- Überarbeitung: schleifbar nach ca. 24 Stunden Trocknung

Verarbeitung:

Die Spachtelmasse OC kann auf trockene und mattfeuchte mineralische Untergründe aufgetragen werden. Stark saugende Untergründe (z.B. Vivo Feuchteschutzplatte) sind mit redstone Grundierung vorzubehandeln. Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und haftmindernden Stoffen sein. Nicht fest haftende Anstriche oder Putzreste sind zu entfernen.

20 kg Spachtelmasse OC und 10 l sauberes Wasser werden mit einem langsam laufenden Rührwerk intensiv und homogen vermischt, bis ein knotenfreier und geschmeidiger Mörtel entsteht (Wasser im Mischbehälter vorlegen). Nach einer Reifezeit von 5 Minuten nochmals aufrühren. Anschließend wird die frische Spachtelmasse mit einer sauberen rostfreien Zahn- oder Glättkelle aufgetragen und geglättet. Nach der Erhärtung kann die Oberfläche nachgeschliffen werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



Für eine erhöhte Festigkeit und Sicherheit gegen Rissbildungen kann vollflächig ein redstone Putzgewebe 165 im oberflächennahen Drittel der frischen Spachtelmasse OC eingelegt werden („frisch in frisch“ einarbeiten).

Reinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Entsorgung:

Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste, Liefergebinde und Mischgefäße müssen einer geordneten Entsorgung zugeführt werden.

Restinhalte mit Wasser abbinden lassen:

Abfallschlüssel-Nr.: LAGA-Nr. 314 09 / Bauschutt

Nicht ausgehärtete Restmengen:

Abfallschlüssel-Nr.: LAGA-Nr.91206/ Baustellenabfälle

Lieferform:

20 kg Papiersack

Arbeitsschutz:

Bitte beachten Sie die Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft im Umgang mit zement- und kalkhaltigen Stoffen.

Lagerstabilität:

Mindestens 12 Monate bei trockener Lagerung im verschlossenen Originalgebinde.

EG-Sicherheitsdatenblatt:

Stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.